


Grupa: Odształcenia nawierzchni

GARBY I PRZEMIESZCZENIA

Są to podłużne lub poprzeczne wyłaznięcia nawierzchni spowodowane ruchami podłoża lub przesunięciem warstw bitumicznych.

Stopień uszkodzenia	Opis uszkodzenia
MAŁY	do 20 mm wysokości
ŚREDNI	od 20 do 50 mm wysokości
DUŻY	powyżej 50 mm wysokości

Uwagi: przesunięcia warstwy szeralnej w sąsiedztwie kół spowodowane wypychaniem materiału przez koła samochodów nie wchodzi w zakres tego uszkodzenia.



Rys. 10. Garb na nawierzchni


Grupa: Odształcenia nawierzchni

KOLEINY

Są to podłużne odształcenia, powstające wzdłuż śladów kół.

Stopień uszkodzenia	Opis uszkodzenia
MAŁY	do 10 mm głębokości
ŚREDNI	od 10 do 25 mm głębokości
DUŻY	powyżej 25 mm głębokości

Uwagi: Ten typ uszkodzenia nie występuje w nawierzchniach betonowych



Rys. 9. Koleiny